

Монопол

Sealer 2S



ЗАВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ

- ТОППИНГОВЫЕ ПОЛЫ
- ЭПОКСИДНЫЕ ПОЛЫ
- ПОЛИУРЕТАНЦЕМЕНТНЫЕ ПОЛЫ
- ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЕ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ ПОЛЫ
- ЛАКИ И КРАСКИ ДЛЯ БЕТОННОГО ПОЛА
- МАКРОФИБРА ДЛЯ БЕТОНА

8-800-200-50-36

www.монопол.рф

monopol@tehbeton.ru

Силер/кюринг без запаха, мембранообразующий влагоудерживающий состав для свежееуложенного бетона и бетонных полов с упрочненным верхним слоем топпингом.

Готовый к применению состав.



РАСХОД/ТОЛЩИНА НАНЕСЕНИЯ

Расход пропитки составляет 0,1 л на 1 кв.м.
Нанесение в 1 слой.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Монопол Sealer 2S предназначен для удержания влаги в бетоне в течение процесса гидратации бетона, а также для защиты от влагопотери.

Применяется для внутренних и наружных работ на горизонтальных и вертикальных поверхностях.

Пропитка **Монопол Sealer 2S** рекомендуется для применения на свежееуложенном бетоне, бетоне с упрочненным верхним слоем (топпингом), цементных тонкослойных высокопрочных покрытиях, ремонтных цементных составах, мозаичных полах:

- в производственных помещениях
- в теплых и холодных складах
- в автосервисах, паркингах, гаражах
- в торговых центрах и магазинах
- в аэропортах, автостанциях



ОПИСАНИЕ

Монопол Sealer 2S (мембранообразователь) – однокомпонентный раствор полимера, при нанесении уплотняющий поверхность бетона и образующий тонкую, износостойкую пленку, которая эффективно защищает свежий бетон от потери влаги. Идеально подходит для защиты бетона при устройстве упрочненного пола с помощью сухих смесей **Монопол TOP** и упрочнителей других производителей.



ПРЕИМУЩЕСТВА

Силер **Монопол Sealer 2S**:

- имеет высокую долю сухого остатка;
- снижает потерю влажности свежего бетона на 90 %;
- препятствует образованию волосяных трещин при усадке в течение начальной фазы созревания бетона;
- увеличивает сопротивление поверхности к проникновению масел и некоторых нефтепродуктов;
- препятствует выделению пыли, повышает устойчивость к истиранию;
- отличается быстрым и простым применением.



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением пропитки **Монопол Sealer 2S** поверхность свежего бетона или цементного покрытия необходимо очистить от воды и грязи.



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Распылитель или велюровый валик, или кисти, стойкие к растворителям. После использования очистите инструмент с помощью растворителей.



НАНЕСЕНИЕ

Монопол Sealer 2S наносится при температуре от +4°C до +30°C тонким равномерным слоем на свежий бетон, бетон со

свежееуложенным упрочнителем бетона и бетон со свежееустроенным цементным покрытием не позднее, чем через 24 часа после их укладки.

Расход пропитки составляет 0,1 л на 1 кв.м.

! Не рекомендуется допускать попадания прямых солнечных лучшей на свежееуложенную пропитку, иначе процесс полимеризации будет существенно увеличен, и возможно изменение цвета в виде приобретения свежееуложенной пропитки желто-зеленого оттенка на поверхности.



УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ

Для ухода за полом рекомендуется применять обычную влажную уборку и использовать щелочные моющие средства (не ранее 14 дней после обработки бетона).



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ. СРОК ГОДНОСТИ

Материал упаковывается в металлические ведра по 20 литров. Срок хранения - 1 год в невскрытой, герметичной, неповрежденной таре в сухих условиях. Остатки материала следует хранить в таре производителя, плотно закрыв крышкой. Беречь от огня и источников воспламенения.

Продукт может храниться и транспортироваться при отрицательной температуре. Перед нанесением рекомендуется нагреть пропитку до положительных температур, макс. до 23°C.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с силером **Монопол Sealer 2S** необходимо избегать контакта с кожей и глазами, пользоваться респиратором и другими средствами индивидуальной защиты дыхательных путей. Требуется обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений.



ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность при 23°C, г/см ³	0,90-0,95
Массовая доля нелетучих веществ, %	48-52
Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм и при 23С, с	15-25
Время высыхания до степени 3 при 23°C, ч	не более 6



СЕРТИФИКАЦИЯ

Силер **Монопол Sealer 2S** имеет все необходимые сертификаты, которые можно скачать по QR-коду или посмотреть на сайте производителя.



УПАКОВКА

Тара:	20 л
-------	------



ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКТЕ
MONOPOL Sealer 2S

Информация, приведенная в настоящем документе, основана на обобщенном технологическом и практическом опыте. Расход материала и его характеристики могут меняться в зависимости от типа основания и его подготовки к нанесению, а также от условий окружающей среды, в т.ч. температуры и относительной влажности воздуха. В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не несет юридической ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Технические характеристики материала и его комплектация, приведенные здесь, могут изменяться производителем без предварительного объявления. Сведения, приведенные в данном описании, соответствуют времени его издания. Рекомендуем, перед началом работ получить консультацию у производителя.

Для получения актуальной информации обращайтесь к производителю www.monopol.ru.

Монопол