

💧 ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ КЛЕЕВОЙ
АНКЕР НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ

💧 БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

MONOPOL FIX CA 360EP



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ◆ крепление фасадов;
 - ◆ монтаж инсталляций;
 - ◆ монтаж стеллажей;
 - ◆ монтаж навесных предметов;
 - ◆ анкеровка арматурных стержней;
 - ◆ установка искусственных неровностей (типа «лежащий полицейский»);
 - ◆ установка уличных фонарей.
- И других конструкций требующих повышенных требований к крепежу.

ОПИСАНИЕ

Химический клеевой анкер (химический крепеж) **Monopol FIX CA 360EP** - двухкомпонентный инъекционный состав на основе эпоксидной смолы с высокой степенью адгезии для фиксации конструкций. Без растворителей.

ИНСТРУМЕНТ

Для нанесения применяется специальный монтажный пистолет для двухкомпонентного химического анкера.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ◆ высокая прочность;
- ◆ быстрое отверждение;
- ◆ хорошая прочность;
- ◆ тиксотропность;
- ◆ кислото- и щелочестойкость;
- ◆ устойчивость к старению;
- ◆ высокие сейсмические характеристики;
- ◆ свариваемость.

НАНЕСЕНИЕ

Температура основания (°C)	Начальное время схватывания (мин.)	Время установки (мин.)	Время отверждения (ч)
5	≥90	≥60	90
15	≥60	≥45	72
25	≥40	≥30	48
35	≥30	≥20	24

Предварительно перед работами очистите отверстия от пыли, грязи круглой стальной щеткой. Продуйте отверстия с помощью ручного насоса или безмаслянным компрессором. Температура нанесения и отверждения должна быть от +5°C до +35°C.

Перед нанесением спустите состав из картриджа до тех пор, пока из носика не начнёт выходить состав однородного цвета. Не используйте неоднородный материал! Спустите давление и очистите носик салфеткой.

Анкеровочный состав следует нагнетать в отверстие начиная со дна отверстия, при этом медленно извлекая носик. В любом случае не допускайте образования воздушных карманов.

Для глубоких отверстий следует использовать удлинительные насадки.

Во время перерыва в работе не следует снимать носик с картриджа. Носик следует заменить на новый, если состав в нём успел полимеризоваться.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- ◆ Срок хранения – 12 месяцев в герметичной таре в закрытом помещении.
- ◆ Материал упаковывается, хранится и транспортируется в неоткрытой и оригинальной упаковке при температуре не выше +30°C.
- ◆ Увеличение вязкости компонентов материала при температурах ниже 0°C не приводит к дальнейшему изменению его свойств и ухудшению качества. После транспортировки или хранения при отрицательных температурах состав выдержать перед применением в теплом и сухом помещении в течение 6 часов при температуре от +18°C.

Открытую упаковку с остатками состава хранить до последующего применения запрещается!

- По окончании работы, если состав не выработан полностью, необходимо открутить носик и закрутить колпачок на выходном отверстии.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- При работе с продуктом рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей, защитные перчатки и очки.
- При попадании продукта на кожу или в глаза немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.
- Не допускать попадания внутрь.
- Беречь от детей.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочность на растяжение, МПа	≥8,5
Прочность на изгиб, МПа	≥50
Прочность на сжатие, МПа	≥60
Стандартное значение прочности на растяжение (Железо-железо), МПа	≥10
Адгезия к бетону через 28 суток, МПа	≥11
Стандартное значение прочности на растяжение (Железо-железо (60+2) С, 10 мин), МПа	≥12
Стандартное значение прочности на растяжение (Железо-железо (60+2) С, 30 мин), МПа	≥11
Когезионная прочность в условиях ограниченного растяжения (Рибристый стальной стержень (или цельный винт), Бетон С60 ф 25 =125мм)	≥17
Длина зачистки удара (Сталь-Сталь), мм	≥25
Температура деформации, °С	≥65
Тиксотропный индекс	≥4
Содержание нелетучих веществ, %	≥99
Цвет	натуральный



СЕРТИФИКАЦИЯ

Необходимые сертификаты на химический клеевой анкер **Monopol FIX CA 360EP** можно скачать по QR-коду или посмотреть на сайте производителя.



УПАКОВКА

Инъекционный картридж с двумя совмещенными тубами объемом 360 мл. Количество в коробке 30 штук.



ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКТЕ
MONOPOL FIX CA 360EP

- Рекомендуем, перед началом работ получить консультацию у производителя. Для получения актуальной информации обращайтесь к производителю www.monopol.rf
- 8 (800) 200-50-36

Monopol
TBG

ЗАВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УСТРОЙСТВА
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ

- ЭПОКСИДНЫЕ ПОЛЫ
- ГЕРМЕТИКИ, ГРУНТОВКИ, ПРОПИТКИ ДЛЯ БЕТОНА
- РЕМОНТНЫЕ СМЕСИ ДЛЯ БЕТОНА
- ЛАКИ И КРАСКИ ДЛЯ БЕТОННОГО ПОЛА
- МАКРОФИБРА ДЛЯ БЕТОНА
- ТОППИНГОВЫЕ ПОЛЫ
- ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЕ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ ПОЛЫ
- ПОЛИУРЕТАНЦЕМЕНТНЫЕ ПОЛЫ

MONOPOL
FIX CA 360EP