

ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

MONOPOL PRIMER 17



РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 0,1 – 0,2 Л/КВ.М

ВОЗМОЖНО НАНЕСЕНИЕ В ОДИН
ИЛИ НЕСКОЛЬКО СЛОЕВ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Monopol Primer 17 применяется для обработки поверхности перед нанесением наливных цементосодержащих полов, ремонтных составов, штукатурных смесей, клея, перед укладкой керамогранита и керамических плиток и т.д. Состав предназначен для обработки всех видов впитывающих оснований:

- ◆ бетон любой марки;
- ◆ цементно-песчаные стяжки (в т.ч. полусухие);
- ◆ штукатурка (цементная, гипсовая, известковая);
- ◆ природный камень;
- ◆ кирпичная кладка;
- ◆ ДСП, ДВП;
- ◆ гипсокартон и т.д.

ОПИСАНИЕ

Monopol Primer 17 – грунтовочный состав глубокого проникновения применяется для внутренних и наружных работ на горизонтальных и вертикальных поверхностях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ◆ укрепляет основание и снижает его впитывающую способность;
- ◆ обладает высокой проникающей способностью;
- ◆ повышает адгезию материалов к основанию;
- ◆ снижает расход наносимых последующих материалов;
- ◆ предотвращает образование воздушных пузырьков в самовыравнивающихся напольных смесях и увеличивает их растекаемость;
- ◆ применяется для внутренних и наружных работ;
- ◆ применяется для обработки стен и потолков;
- ◆ применяется для обработки полов, в т.ч. тёплых полов;
- ◆ экономична в использовании;
- ◆ экологически безопасна;
- ◆ негорючая.

ТРЕБОВАНИЕ К ОСНОВАНИЮ

Температура основания должна быть не ниже +5°C и не более +35°C и относительной влажности воздуха не выше 80%.

Работы выполнять в сухих условиях.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением основание должно быть чистым, сухим, очищенным от масел, жира, остатков краски, клея, пыли и т.д. Непрочные участки основания, цементное молочко необходимо удалить (фрезерованием или шлифованием). Трещины должны быть заделаны. Открытые элементы, не подлежащие грунтованию, покрыть малярной лентой.

ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ

- ◆ Кисть
- ◆ Мягкая щетка
- ◆ Валик
- ◆ Распылитель

После завершения работы очистите инструмент с помощью растворителей.

НАНЕСЕНИЕ

Состав готов к применению.

Перед нанесением рекомендуется взболтать или перемешать грунтовочный состав. Нанесение производится кистью, мягкой щеткой, валиком или распылителем.

Расход **Monopol Primer 17** составляет 0,1–0,2 л/кв.м при однократном нанесении в зависимости от пористости поверхности и впитывающей способности основания.

После высыхания грунтовки рекомендуется проверить основание на впитывающую способность и, при необходимости, повторить нанесение. Количество слоев нанесения не ограничено.

ВАЖНО! Нанесение последующего слоя производят после полного высыхания предыдущего.

Время высыхания грунтовки до 4-х часов в зависимости от влажности воздуха, температуры и впитывающей способности основания.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- Срок хранения – 2 года в невскрытой, герметичной неповрежденной таре в сухих условиях.
- Остатки материала для дальнейшего использования следует хранить в таре производителя, плотно закрыв крышкой.
- Невостребованные остатки материала и канистру необходимо утилизировать в установленном порядке, предусмотренном законодательством без нанесения вреда для окружающей среды.
- Хранить состав в сухом месте при относительной влажности воздуха 60%, при температуре выше 0°C до +50°C в закрытой заводской упаковке.
- Беречь от детей.
- **Не допускается заморозка продукции.**
- **ЗАПРЕЩЕНО** хранить материал под прямыми солнечными лучами!

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- При работе с грунтовкой Monopol Primer 17 необходимо избегать контакта с кожей и глазами.
- При попадании на слизистые оболочки или в глаза, немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	акриловая дисперсия на водной основе
Плотность, г/куб.см	1
Расход при однократном нанесении в зависимости от впитывающей способности основания л/кв.м:	0,1 – 0,2
Время высыхания (при температуре 23 С и относительной влажности 60%), ч	до 4
Температура применения, °С	от +5 до +35
Температура транспортировки и хранения, °С	выше 0 до +35

СЕРТИФИКАЦИЯ

Грунтовка **Monopol Primer 17** имеет все необходимые сертификаты, которые можно скачать по QR-коду или посмотреть на сайте производителя.

УПАКОВКА

Тара, л	1, 5 / 10
---------	-----------



ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКТЕ MONOPOL PRIMER 17

- Рекомендуем перед началом работ получить консультацию у производителя. Для получения актуальной информации обращайтесь к производителю www.monopol.rf
- 8 (800) 200-50-36

Информация, приведенная в настоящем документе, основана на обобщенном технологическом и практическом опыте.

В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не несет юридической ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации.

Технические характеристики материала и его комплектация, приведённые здесь, могут изменяться производителем без предварительного объявления.

Сведения, приведённые в данном описании, соответствуют времени его издания.

Monopol

TEG

ЗАВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УСТРОЙСТВА
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ

- ЭПОКСИДНЫЕ ПОЛЫ
- ГЕРМЕТИКИ, ГРУНТОВКИ, ПРОПИТКИ ДЛЯ БЕТОНА
- РЕМОНТНЫЕ СМЕСИ ДЛЯ БЕТОНА
- ЛАКИ И КРАСКИ ДЛЯ БЕТОННОГО ПОЛА
- МАКРОФИБРА ДЛЯ БЕТОНА
- ТОППИНГОВЫЕ ПОЛЫ
- ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЕ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ ПОЛЫ
- ПОЛИУРЕТАНЦЕМЕНТНЫЕ ПОЛЫ