

- СИЛЕР/КЮРИНГ БЕЗ ЗАПАХА, МЕМБРАНООБРАЗУЮЩИЙ
ВЛАГОУДЕРЖИВАЮЩИЙ СОСТАВ ДЛЯ СВЕЖЕУЛОЖЕННОГО БЕТОНА
И БЕТОННЫХ ПОЛОВ С УПРОЧНЕННЫМ ВЕРХНИМ СЛОЕМ ТОППИНГОМ
- ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ СОСТАВ
- НЕ СОДЕРЖИТ ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

MONOPOL SEALER 2S



- НАНЕСЕНИЕ В ОДИН СЛОЙ
- РАСХОД СОСТАВЛЯЕТ: 0,1-0,15 Л/КВ.М

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Monopol Sealer 2S предназначен для удержания влаги в бетоне в течение процесса гидратации бетона, а также для защиты от влагопотери.

Применяется для внутренних и наружных работ на горизонтальных и вертикальных поверхностях.

Пропитка **Monopol Sealer 2S** рекомендуется для применения на свежесушеном бетоне с упрочненным верхним слоем (топпингом), цементных тонкослойных высокопрочных покрытиях, ремонтных цементных составах, мозаичных полах:

- в производственных помещениях;
- в теплых и холодных складах;
- в автосервисах, паркингах, гаражах;
- в торговых центрах и магазинах;
- в аэропортах, автостанциях.

ОПИСАНИЕ

Monopol Sealer 2S (мембранообразователь) – однокомпонентный готовый к применению состав на водной основе. В результате нанесения образует тонкую, износостойкую пленку, которая эффективно защищает свежий бетон от преждевременной потери влаги во время гидратации бетонного основания. Идеально подходит для защиты бетона при устройстве пола с упрочненным верхним слоем с помощью сухих смесей **Monopol TOP** и сухих упрочняющих смесей других производителей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- имеет высокую долю сухого остатка;
- снижает потерю влажности свежего бетона на 90 %;
- препятствует образованию волосных трещин при усадке в течение начальной фазы созревания бетона;
- увеличивает сопротивление поверхности к проникновению масел и некоторых нефтепродуктов;
- препятствует выделению пыли, повышает устойчивость к истиранию;
- наносится распылителем или валиком.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением пропитки **Monopol Sealer 2S** поверхность свежего бетона должна быть чистой, без скоплений воды на поверхности и загрязнений. Допускается нанесение сразу после схватывания бетона, но не позднее 24 часов после укладки.

ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

- распылитель или велюровый валик;
- кисть.

При перерывах в работе более 30 минут оборудование следует немедленно промыть водой.

После завершения работы очистите инструмент с помощью воды.

НАНЕСЕНИЕ

- Наносить равномерно, тонким слоем с помощью распылителя, валика или кисти за один проход.
- Работы проводить при температуре основания и воздуха от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха не выше 80%.
- Не рекомендуется наносить **Monopol Sealer 2S** под воздействием прямых солнечных лучей.
- Не допускается нанесение **Monopol Sealer 2S** на бетон с присутствием воды и иных жидкостей на поверхности.
- Запрещается разбавлять **Monopol Sealer 2S**.
- Важно!** Не допускать перерасхода силера на поверхности.
- Необходимо убедиться в равномерности распределения **Monopol Sealer 2S** без наплывов.

Monopol Sealer 2S - белая низковязкая жидкость без запаха. В первые минуты после нанесения на поверхность имеет белый внешний вид. После высыхания становится полностью прозрачным и образует матовую поверхность.

Расход **Monopol Sealer 2S** составляет 0,1-0,15 л на 1 кв.м.



УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ

Для ухода за полом рекомендуется применять обычную влажную уборку и использовать щелочные моющие средства (не ранее 14 дней после обработки бетона).

Monopol Sealer 2S не является постоянным покрытием, а служит лишь временной защитной мерой для бетонной поверхности от преждевременной влаготери. При необходимости удалить полимеризованный **Monopol Sealer 2S** сделать это можно только механическим способом.



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- Материал упаковывается в пластиковые канистры по 10 литров.
- Срок хранения - 1 год в не вскрытой и герметичной таре в сухих условиях. Остатки материала следует хранить в таре производителя, плотно закрыв крышкой.
- Беречь от огня и источников воспламенения.
- Не допускать замораживания!**
- ЗАПРЕЩЕНО** хранить материал под прямыми солнечными лучами!



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- При работе с силером **Monopol Sealer 2S** необходимо избегать контакта с кожей и глазами, пользоваться респиратором и другими средствами индивидуальной защиты дыхательных путей.
- При попадании его на кожу необходимо промыть пораженный участок большим количеством воды, при попадании в глаза – промыть водой и сразу обратиться к врачу.



ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	эмульсия восков в воде
Плотность при 23°C, г/куб.см	1,0
Массовая доля нелетучих веществ, %	20
Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм и при 23°C, сек.	10-20
Время высыхания до степени 3 при 23°C, ч	до 3х
Внешний вид	матовый
Цвет	белый при нанесении, после высыхания прозрачный



СЕРТИФИКАЦИЯ

Силер **Monopol Sealer 2S** имеет все необходимые сертификаты, которые можно скачать по QR-коду или посмотреть на сайте производителя.



УПАКОВКА

Тара, л	10
---------	----



ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКТЕ
MONOPOL SEALER 2S

- Рекомендуем перед началом работ получить консультацию у производителя.
Для получения актуальной информации обращайтесь к производителю www.monopol.rf
- 8 (800) 200-50-36

Информация, приведенная в настоящем документе, основана на обобщенном технологическом и практическом опыте.

В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не несет юридической ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации.

Технические характеристики материала и его комплектация, приведённые здесь, могут изменяться производителем без предварительного объявления.

Сведения, приведённые в данном описании, соответствуют времени его издания.

Monopol
TEG

ЗАВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УСТРОЙСТВА
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ

- ЭПОКСИДНЫЕ ПОЛЫ
- ГЕРМЕТИКИ, ГРУНТОВКИ, ПРОПИТКИ ДЛЯ БЕТОНА
- РЕМОНТНЫЕ СМЕСИ ДЛЯ БЕТОНА
- ЛАКИ И КРАСКИ ДЛЯ БЕТОННОГО ПОЛА
- МАКРОФИБРА ДЛЯ БЕТОНА
- ТОППИНГОВЫЕ ПОЛЫ
- ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЕ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ ПОЛЫ
- ПОЛИУРЕТАНЦЕМЕНТНЫЕ ПОЛЫ