

УПРОЧНЯЮЩАЯ И ОБЕСПЫЛЕВАЮЩАЯ  
ГИДРОФОБНАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ ЛЮБОЙ  
БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

# MONOPOL PROTECT



РАСХОД СОСТАВЛЯЕТ: 0,2 – 0,35 Л/КВ.М

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пропитка **MONOPOL PROTECT** применяется для защиты, упрочнения, обеспыливания и противодействия влаге на любой бетонной поверхности возрастом от 14 дней:

- бетонные полы и стяжки (в т.ч. полусухие стяжки);
- фундаменты;
- отмостки, бетонные дорожки, тротуарная бетонная плитка;
- стены, потолки;
- бетонные колодцы и другие уличные элементы конструкции на основе бетона.

Обладает гидрофобными свойствами.

## ОПИСАНИЕ

Упрочняющая и обеспыливающая гидрофобная пропитка для любой бетонной поверхности.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением пропитки необходимо убедиться в том, что бетонное основание сухое, не имеет загрязнений и проливов технических жидкостей (в т.ч. масла).

Температура основания должна быть не ниже +40°C и не выше +45°C.

Расход пропитки **MONOPOL PROTECT** составляет 0,2 – 0,35 л/кв.м в зависимости от пористости бетонной поверхности, её марки и состояния.

**Важно!** Для определения точного расхода материала, рекомендуется провести тестовую пропитку на небольшом, подготовленном участке.

## ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ

- Садовая лейка
- Распылитель (садового типа)
- Щётка на длинной ручке с мягкой щетиной
- Резиновая швабра
- Кисть или валик



## НАНЕСЕНИЕ

Нанесение пропитки рекомендуется с помощью садовых леек или распылителя, допустимо нанесение прямыми проливами по поверхности. Далее пропитку следует равномерно распределить щёткой на длинной ручке с мягкой щетиной или другим инструментом, например: прорезиненной шваброй, кистью или валиком.

Поверхность должна оставаться влажной в течении 15-20 минут. В этот период важно следить, чтобы на поверхности не образовывались лужи и не было мест просыханий, если это горизонтальная поверхность. В случае появления на поверхности сухих мест, пропитку следует перераспределить на участки с повышенной впитываемостью или нанести дополнительное количество материала.

Для очистки инструмента используется вода.



## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- Материал упаковывается в пластиковую канистру по 3 или 10 литров.
- Срок хранения - 1 год в герметичной таре.
- Продукт может храниться при отрицательной температуре. В случае загустения или замерзания, пропитку разогреть до +20 – +25°C и тщательно перемешать.
- Не хранить под прямыми солнечными лучами.



## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- При работе с пропиткой **MONOPOL PROTECT** необходимо избегать контакта с кожей и глазами, пользоваться респиратором и другими средствами индивидуальной защиты дыхательных путей.
- Не допускать попадания внутрь.
- Беречь от детей.



## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Плотность при 23 °С, г/куб.см                                     | 1,15       |
| Массовая доля нелетучих веществ, %                                | 16         |
| Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм и при 23 °С, с | 15         |
| Время высыхания до степени 3 при 23 °С, ч                         | не более 2 |
| Цвет                                                              | бесцветный |



## СЕРТИФИКАЦИЯ

Пропитка **MONOPOL PROTECT** имеет все необходимые сертификаты, которые можно скачать по QR-коду или посмотреть на сайте производителя.



## УПАКОВКА

|      |           |
|------|-----------|
| Тара | 3 л, 10 л |
|------|-----------|



### ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКТЕ MONOPOL PROTECT

- ! Рекомендуем, перед началом работ получить консультацию у производителя.  
Для получения актуальной информации обращайтесь к производителю [www.monopol.rf](http://www.monopol.rf)
- 8 (800) 200-50-36

Информация, приведенная в настоящем документе, основана на обобщенном технологическом и практическом опыте.

В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не несет юридической ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации.

Технические характеристики материала и его комплектация, приведенные здесь, могут изменяться производителем без предварительного объявления.

Сведения, приведенные в данном описании, соответствуют времени его издания.

**Monopol**  
TBS

ЗАВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УСТРОЙСТВА  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ

- ◆ ЭПОКСИДНЫЕ ПОЛЫ
- ◆ ГЕРМЕТИКИ, ГРУНТОВКИ, ПРОПИТКИ ДЛЯ БЕТОНА
- ◆ РЕМОНТНЫЕ СМЕСИ ДЛЯ БЕТОНА
- ◆ ЛАКИ И КРАСКИ ДЛЯ БЕТОННОГО ПОЛА
- ◆ МАКРОФИБРА ДЛЯ БЕТОНА
- ◆ ТОППИНГОВЫЕ ПОЛЫ
- ◆ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЕ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ ПОЛЫ
- ◆ ПОЛИУРЕТАНЦЕМЕНТНЫЕ ПОЛЫ