

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЛАК
НА ОСНОВЕ ВОДНОЙ ДИСПЕРСИИ.

МАТОВЕЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ.

MONOPOL PU 18W



НАНЕСЕНИЕ В ДВА СЛОЯ
ПЕРВЫЙ СЛОЙ: 0,05 – 0,08 КГ/КВ.М
ВТОРОЙ СЛОЙ: 0,05 КГ/КВ.М

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Декоративное покрытие полимерных (эпоксидных, полиуретановых, полиуретан-цементных и других покрытий пола), полимерцементных и бетонных полов.

ОПИСАНИЕ

Monopol PU 18W – полиуретановый двухкомпонентный лак на основе водной дисперсии для защиты наливных полимерных и бетонных полов. Матовое декоративное покрытие.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- химстойкость;
- износостойкость;
- не желтеет под действием ультрафиолетового света;
- отсутствие растворителей, запаха и безопасность применения;
- однородная матовая поверхность без разводов и следов нанесения;
- гигиеничность (отсутствие пылеобразования, лёгкость в уборке).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

При нанесении на готовое покрытие **Monopol PU 18W** поверхность должна быть сухой и чистой, необходимо очистить от пыли, масел, ГСМ, жиров и других загрязнений.

ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ

- низкооборотный строительный миксер;
- велюровый валик.

После окончания работ необходимо своевременно очистить весь использованный инструмент водой и щеткой.

Затвердевший состав можно удалить только механическим способом.

НАНЕСЕНИЕ

Чтобы подготовить материал **Monopol PU 18W** необходимо сначала компоненты А и Б вылить в смесительную емкость и тщательно перемешать в течение 2–3 минут по всему объему.

Перемешивание композиции производится мощным электрическим миксером с низкими оборотами (300–450 об/мин). **Не перемешивать вручную!**

Состав наносится не менее чем через сутки после нанесения основания покрытия (после полного высыхания).

Состав выливается на основание и равномерно распределяется с помощью валика с синтетическим ворсом длиной 4–6 мм. При нанесении лака следите, чтобы не было пропусков, сухих мест и нераспределенного состава (луж).

Для лучшего распределения по основанию раскатывать лак следует в продольном и поперечном направлениях.

Время жизни композиции ограничено и зависит от температуры основания и окружающей среды и составляет не менее 60 мин при +20°C.

Расход на 1 слой – 0,05–0,08 кг/кв.м (в зависимости от состояния основания), 2 слой – 0,05 кг/кв.м.

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ

Для ухода за полом рекомендуется применять обычную влажную уборку и использовать щелочные моющие средства (не ранее 72 часов после нанесения).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- Все компоненты следует хранить в помещениях при температуре не ниже +5°C и не выше +30°C.
- Гарантийный срок материала в закрытой оригинальной упаковке составляет 12 месяцев с даты изготовления.
- Открытую упаковку с остатками компонентов покровного состава хранить до последующего применения запрещается!
- Не использованный смешанный состав запрещается закрывать крышкой!
- ЗАПРЕЩЕНО** хранить материал под прямыми солнечными лучами!

Внимание! Продукт нельзя замораживать.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- ♦ Продукт может вызывать раздражение у людей с чувствительной кожей.
- ♦ Необходимо использование защитной одежды, перчаток и очков.
- ♦ В случае попадания состава или его компонентов на слизистые оболочки глаз и органов дыхания или кожных покровов, немедленно промойте тёплой водой и обратитесь к врачу.
- ♦ При работе в закрытых помещениях важно обеспечить соответствующую вентиляцию во время нанесения и высыхания покрытия.



ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность г/куб.см	1,05
Сухой остаток, %	не менее 35
Жизнеспособность, мин	не менее 60
Время высыхания при +20°C, мин.	60
Полные эксплуатационные нагрузки, сут.	не ранее 2
Химическая стойкость	обладает устойчивостью к воздействию воды, разбавленных и среднеконцентрированных растворов щелочей и кислот, минеральных масел, бензина, растворителей
Стойкость истирания по Таберу, мг	28
Текстура поверхности	матовая
Показатель блеска (ГОСТ 31975–2017 (ISO 2813:2014))	не более 20 ед. при угле измерения 60°
Цвет	бесцветный



УПАКОВКА

Компонент А, пластиковое ведро	3,0 кг
Компонент Б, пластиковое ведро	0,46 кг

Состав **Monopol PU 18W** имеет все необходимые сертификаты, которые можно скачать по QR-коду или посмотреть на сайте производителя.



СЕРТИФИКАЦИЯ



ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКТЕ MONOPOL PU 18W

- Рекомендуем, перед началом работ получить консультацию у производителя. Для получения актуальной информации обращайтесь к производителю www.monopol.rf
- ♦ 8 (800) 200-50-36

Информация, приведенная в настоящем документе, основана на обобщенном технологическом и практическом опыте.

В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не несет юридической ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации.

Технические характеристики материала и его комплектация, приведённые здесь, могут изменяться производителем без предварительного объявления.

Сведения, приведённые в данном описании, соответствуют времени его издания.

Monopol
TEB

ЗАВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УСТРОЙСТВА
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ

- ♦ ЭПОКСИДНЫЕ ПОЛЫ
- ♦ ГЕРМЕТИКИ, ГРУНТОВКИ, ПРОПИТКИ ДЛЯ БЕТОНА
- ♦ РЕМОНТНЫЕ СМЕСИ ДЛЯ БЕТОНА
- ♦ ЛАКИ И КРАСКИ ДЛЯ БЕТОННОГО ПОЛА
- ♦ МАКРОФИБРА ДЛЯ БЕТОНА
- ♦ ТОППИНГОВЫЕ ПОЛЫ
- ♦ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЕ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ ПОЛЫ
- ♦ ПОЛИУРЕТАНЦЕМЕНТНЫЕ ПОЛЫ